

Masking Tape Pintura

210



Temperatura máxima
135°C

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO DE PRUEBA
Respaldo	Papel crepé	
Adhesivo	Hule Resina	
Color de Línea	Crema	
Espesor Total	90 micras (3.54 mils)	
ADHESIÓN	ESPECIFICACIÓN	
Adhesión al acero	23 oz/in min.	PSTC - 101
Adhesión instantánea	24 oz/in min.	PSTC - 16
Adhesión al respaldo	18 oz/in máx.	PSTC - 4B
Tensile seco	15 lb / in	
% de elongación	9 % mínimo	

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Versión: Mayo 2026

PRESENTACIONES

Código	Medida	Pzas. por Caja
2101250100	12mmX50m	72 Rollos
2101850100	18mmX50m	48 Rollos
2102450100	24mmX50m	36 Rollos
2103650100	36mmX50m	24 Rollos
2104850100	48mmX50m	18 Rollos
2107250100	72mmX50m	16 Rollos

APLICACIONES

- Mayor resistencia a solventes y esmaltes.
- Le permite al usuario conseguir trabajos más eficaces, limpios y profesionales.
- Ideal para construcción y trabajos de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS:

- Cinta para el enmascarado en trabajos de repintado automotriz, fabricada con papel crepado y adhesivo sensitivo a la presión, de adhesión media, conformable y de buena resistencia a la tensión.
- Esta cinta tiene buena impermeabilidad a los solventes tradicionales utilizados en las pinturas automotrices comunes.
- Soporta procesos de horneado en cabinas de pintura hasta los 135°C sin dejar residuos al ser retirada. Se recomienda no dejar aplicado por más de 48 horas.

ALMACENAMIENTO

- Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:
- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C
 - Humedad relativa del 50 %
 - Mantenga los empaques cerrados.
 - Evite contacto directo con el piso.
 - Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, de líquidos, polvo y de factores que pudieran alterar las características del producto.

Síguenos como:
@janelcompany

WWW.JANEL.COM



☎ 55 5445 1500